

Sikacrete® - 114

سيكا كريت® - ١١٤

وصف المادة

سيكاكريت® - ١١٤ خرسانة عالية التشغيلية تحتوى على أحجام صغيرة من الركام . عالية الإجهاد مناسبة للأجواء الحارة .

الإستعمالات

تستخدم سيكاكريت® - ١١٤ فى أعمال إصلاحات الخرسانة للأحجام الكبيرة والأماكن التى يصعب الوصول إليها بطرق الإصلاح التقليدية .

المميزات

- سيكاكريت® - ١١٤ منتج له مميزات عديدة :
- مركب واحد ولا يحتاج إلا إضافة الماء فقط .
- إقتصادي وسهل فى التطبيق .
- قوة التصاق عالية دون إنكماش .
- الحصول على إجهادات عالية ميكروية .
- مقاومة عالية لدرجات الحرارة المنخفضة .

التطبيق والإستخدام

الخلط :

- من ٢ : ٢,١ لتر ماء / شيكارة ٢٠ كجم أو ١٠ : ١٠,٥ ٪ من وزن الشيكارة .
- يتم تقليب الشيكارة على الناشف لمدة ٣ دقائق قبل إضافة الماء .
- يتم الخلط بالماء مع التقليب للحصول على القوام المتجانس .
- ينصح بإضافة من ١,٥ : ١,٦ لتر ماء فى البداية ثم يتم التقليب وبعد ذلك يتم إضافة الماء المتبقى مع إعادة التقليب .

البيانات الفنية

رمادى	اللون
٢٤٠٠ كجم / ٣م ^٣ تقريبا	الكثافة (٢٠ م ^٣)
شكائر عبوة ٢٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com