

Lasqa® WP

سيكا سيرام® - دلبو بي

وصف المادة

سيكا لاصقة® مونة أسمنتية لاصقة عازلة للمياه للسيراميك والبلاط من مركب واحد سابق التعبئة ، مكون من أسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيليكا وإضافات أخرى تستعمل بعد خلطها بالماء .

المميزات

المونة المعتادة	سيكا لاصقة®	المونة المعتادة	سيكا لاصقة®
قابلية التشغيل	أفضل فهو يوفر ٢٥ - ٥٠ ٪ من الوقت	الخلط	خلطة جاهزة جودة ثابتة
مقاومة التماسك	جيدة = ١,٥ ن / مم٢	معدل التغطية سمك المونة ٢مم	٧ - ٩ مم لكل ٢٥ كجم
زمن الشك	أبطأ في الشك	ملحوظة : التغطية الفعلية تختلف تبعاً لحجم البلاط وحالة السطح	
الشك الابتدائي	٦ ساعات	وبالمقارنة نجد أن سيكا لاصقة® إقتصادي في الإستعمال أكثر من معظم المون المعتادة بحوالي ١٠ : ٢٠ ٪ .	
الشك النهائي	٧ ساعات		

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

■ ١٠ - ١٢ م لكل كيس عبوته ٢٥ كجم (على أساس سمك المونة ٢ مم)

تحضير السطح :

■ يجب أن تكون الأسطح الخرسانية نظيفة وقوية ومتماسكة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات العالقة ، ويجب إزالة لبناني الأسمنت والجزيئات الحرة الملتصقة بالصنفرة أو بالطرق الميكانيكية أو بقوة دفع الماء أو بالطرق اليدوية .

زمن صلاحية التشغيل :

■ في درجة ٢٠م° : تقريباً ٦٠ دقيقة

■ في درجة ٢٥م° ورطوبة نسبية ٦٠٪ : تقريباً ٣٠ دقيقة

وقت الإنتظار قبل الجراوات (السقية) :

■ للحوائط : بعد ٧ - ٨ ساعات (تبعاً لدرجة الحرارة)

■ الزمن الكافي لأقصى تصدق للمرور عليه : بعد ١٤ يوم

البيانات الفنية

الشكل	بودرة رمادي / بيضاء
قوام الخليط	طبقة رقيقة من المونة اللاصقة
الكثافة (المونة)	تقريباً ٢,٠ كجم / لتر
مقاومة التماسك	تقريباً ١,٥ ن/مم٢ (بعد ٢٨ يوم)
التعبئة	شكاير عبوة ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **احتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية** : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- **النقل** : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com