

**أديكرت 2 DM**

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح، وتشبيط التآكل الناتج من الكلوريد في حديد التسليح للخرسانة.

**المواصفات القياسية:**

- الأديكرت دي إم ٢ يوفى اشتراطات المواصفات الأوروبية 2-934 EN والمواصفة ASTM C 494, Type A.  
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعزل مشاريع مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي.

**مجال الاستعمال:**

- خرسانة المنشآت المائية والمنشآت تحت سطح الأرض والكبارى والاساسات والخزانات والأنفاق ودورات المياه والاسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية.  
- إضافة خرسانية لتثبيط التآكل الناتج من الكلوريد في حديد تسليح الخرسانة.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)**

الكثافة (كجم/تر): 1010 ± 0.1

التوافق مع الاسمنت: يتوافق مع جميع أنواع الاسمنت

**معدل الاستهلاك:**

- الجرعة العادية حوالي ٢٥-٠٠ - ٠٠٥٪ من وزن الاسمنت أى ١-٢ كجم لكل متر مكعب من الخرسانة.  
- يمكن زيادة الجرعة إلى ١٪ من وزن الاسمنت.

**طريقة الاستعمال:**

- يضاف الأديكرت دي إم ٢ أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

**التخزين:** لمدة ١٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات:** ١ كجم / ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.