

سيتوكس U

مسحوق أسمنتى للصلق القيشانى والسيراميك.

المواصفات القياسية (يوفي المواصفات الآتية):

- المواصفات القياسية الأوروبية الموحدة EN 12004-1 Type C 2 والخصائص الخاصة (S1), (E), (T).
- المواصفة القياسية المصرية م.ق. ١٨ م ٤١٨.
- المواصفة الفنية للمصنع رقم CMBI 1021.

وصف المنتج:

- مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مائنة خاصة.

مجال الاستعمال:

- مادة فائقة الجودة كطبقة رقيقة للصلق البلاط القيشانى والسيراميك والزجاجى والموزاييك ولتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتى.
 - يمكن أيضاً أستعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب الخفيف بجميع أنواعه.
 - مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى للأرضيات والحوائط.
 - يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.
- المميزات:**
- جاهز للأستعمال لا يتطلب سوى الخلط بالماء.
 - سرعة ونظافة وموثوقية وتوفير فى تكلفة إنجاز العمل بسبب صغر سمك المونة اللاصقة.
 - طبقة لاصقة عاز له مقاومة لكيميائيات التنظيف العادية مع مقاومة الحرارة.

يتبع

سيتوكس U (تابع)

الخصائص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون:	أبيض / رمادي
الكثافة (مسحوق) (كجم/لتر):	١٠٦ ± ٠٠٥
الكثافة (مونه جافة) (كجم/لتر):	٢ ± ٠٠٢
زمن الجفاف الابتدائي:	٤ - ٦ ساعة
زمن الجفاف النهائي:	٢٤ ساعة
مقاومة الالتصاق بالشد (EN 1348):	٥ كجم/سم ^٢
محتوى المواد العضوية المتطايرة (VOC):	٠٠٣٦ %
معدل الاستهلاك (النظري):	لبلاط السيراميك ٢٥ - ٣٥ كجم/م ^٢
(على أسطح تامة الأستواء)	لوحات البوليسترين ١ - ٢ كجم/م ^٢

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- في حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيرى من محلول سيتوكس يو (المخفف بالماء بنسبة حوالى ١ : ١).
- يخلط مسحوق سيتوكس يو جيداً مع حوالى ٢٠ - ٢٥ % من الماء النظيف (حوالى ١٠ - ١٢ لتر ماء لكل ٥٠ كجم سيتوكس يو) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد خلطها ولا تستعمل بواقى عند بدء تصلبها.
- تفرد مونة سيتوكس يو بسكينه معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- ويسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ٢٠-٤٥ دقيقة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة وقت التشغيل.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.

يتبع ...

سيتوكس U
(تابع)**أحتياطات الأمان:**

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:
 - يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
 - فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
 - غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.
- التخزين والصلاحية:** لمدة ١٢ شهر فى ظروف التخزين الجافة.
- العبوات:** ٥ كجم، ٢٥ كجم، ٥٠ كجم شكائر