

سى إم بى ٢٠٠٠

خلطة أسفلتية جاهزة لإصلاح الطرق على البارد.

الوصف:

- سى إم بى ٢٠٠٠ هو خلطة أسفلتية جاهزة للاستخدام على البارد يتكون من بيتومين معدل عالي الجودة، ومواد مائنة وإضافات مختارة بعناية.

الاستخدام:

- اصلاح الطرق الخرسانية والاسفلتية المعرضة لحركة مرور خفيفة ومتوسطة، مثل الطرق العامة، ومواقف السيارات، وأرضيات الجراجات.. إلخ.

المميزات:

- تركيبة صديقة للبيئة.
- فتح الطريق للمرور فور تطبيق المادة.
- سهولة الاستخدام بالأدوات التقليدية.
- يستخدم للتطبيقات الداخلية والخارجية.

طريقة الاستعمال:

- تنظيف المنطقة المعيبة جيداً من جميع الشوائب والغبار والطين باستخدام فرشاة سلكية أو أدوات تنظيف مائلة.
- ينصح (وليس ضروريا) بدهان الاسطح وجه تحضيرى بدهان بيتومينى على البارد مثل سيروتكت إم ٢ أو ما يائتله بمعدل حوالى ٠,٢ لتر/م^٢ لضمان التصاق أفضل لمادة سى إم بى ٢٠٠٠.
- فرش مادة سى إم بى ٢٠٠٠ داخل المنطقة المعيبة ثم دمكها جيدا بأى أداة تقليدية مناسبة.
- سمك طبقة سى إم بى ٢٠٠٠ يكون من ١٥ - ٤٠ مم وفي حالة الحاجة لسمك أكبر يتم تنفيذه على طبقات ويتم دمك كل طبقة جيداً قبل وضع الطبقة التالية.
- يتم رش السطح النهائي بعد الدك بكمية وفيرة من الماء ثم إعادة دك السطح النهائي ثانية.

يتبع ...

سلي إم بي ٢٠٠٠
(تابع)

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °س)

اللون :	أسود
الرائحة :	رائحة بيتومينية
الكثافة بعد الدمك :	حوالي ٢.٢ جم/سم ^٣
الالتصاق :	جيد على الأسطح الاسفلتية والحرسانية
معدل الاستهلاك :	حوالي ٢٢ كجم/م ^٢ /١٠ مم
درجة حرارة التشغيل :	١٠ - ٤٠ °س
الشهادات :	ISO 9001, ISO 14001

التخزين والصلاحيّة:

- ١٢ شهراً في درجة حرارة لا تقل عن ١٠ °س.

العبوات:

- أكياس بلاستيكية ٢٠ كجم، ويمكن توفير عبوات أخرى عند الطلب.