

سيروتكت M2

دهان بيتوميني واقى حاوي للمذيبات للاستعمال على البارد .

المواصفات القياسية: 1-EN 1062.

- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

مجال الاستعمال :

- عازل للمياه لجميع المنشآت الخرسانية والمباني .

- وقاية الأساسات والمنشآت تحت سطح المياه .

- مقاومة صدأ الحديد بالمنشآت المعدنية .

المميزات :

- سهل الاستعمال تطبيق على البارد .

- مركب واحد ينفذ مباشرة بعد التقليب .

- يلتصق جيداً بمعظم أسطح مواد البناء .

- معدل تغطية مرتفع .

- مقاومة عالية لأملح التربة العدوانية .

- إقتصادي بالمقارنة بالبيتومين الساخن ومانع لتلوث البيئة نتيجة التسخين .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم/لتر): ٠.٩ ± ٠.٠٥

نسبة البيتومين: ٦٥ - ٧٥ %

المخفف: نفط معدني (٥ - ١٠ %) اذا لزم

معدل الاستهلاك النظري: ٢٠٠ جم/م^٢ لسمك ١.٥ ميكرون (للوجه الواحد)

(وفي حالة الخرسانة يلزم دهان ببراير من المادة مخفف بنسبة ١٥ % بالنفط المعدني)

يتبع...

سيروتكت M2
(تابع)**طريقة الاستعمال :**

- يجب تنظيف الأسطح جيداً وأن تكون خالية من الزيوت والشحوم والمياه الراكدة والأجزاء السائبة وجافة.
- للأسطح الخرسانية يجب دهان وجه تحضيري من سيروتكت إم ٢ مخفف ١٥٪ بالنفط قبل أوجه الدهان المطلوبة.
- يتم تقليب محتويات سيروتكت إم ٢ جيداً ويسمح التخفيف بالنفط بحد أقصى ١٠٪ إذا لزم.
- يمكن استخدام سيروتكت إم ٢ بالفرشاة أو الرولة أو بالرش .
- يعتمد عدد الأوجه ومعدل الاستهلاك على الغرض من الاستعمال والسّمك المطلوب.
- تنظف الأدوات بعد الأستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١ .

احتياطات الأمان :

- يجب أن يتم التشغيل في مكان جيد التهوية.
- تستعمل القفازات ونظارات الحماية للعين وملابس خاصة أثناء التشغيل .
- في حالة تلوث الجلد ، تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون .
- في حالة تلوث العين ، تغسل مباشرة بالماء ويستشار الطبيب الأخصائي .
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل .

التخزين والصلاحيّة : لمدة ٦ شهور في ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ١ كجم / ٣ كجم / ١٥ كجم / ١٢٠ كجم