

مستحلب بيتوميني مطايطي عازل للرطوبة للأستعمال على البارد على الجودة.

01

التوصيف

- عزل الاسطح والحمامات والأساسات والاماكن المعرضه للرطوبه الدائم.
- عزل البدرومات وخزانات المياه المعرضه لضغط المياه الجوفيه.
- حماية الخرسانات المعرضه لمهاجمة الاملاح تحت سطح التربه.
- ماده لاصقه لألواح الاستيروبورعلى الاسطح الخرسانيه والبلاط.

02

الإستعمالات

- مستحلب مائي له قوة التصاق عاليه بالاسطح الخرسانيه.
- مقاوم للأملاح والكلوريدات الموجوده بالتربه.
- أقتصادي وله معدلات فرد عاليه وتغطيه ممتازه.
- سريع الجفاف في الظروف المناخيه الملائمه.
- سهل التشغيل ومكون من مركب واحد.
- له مطاطيه عاليه وغير قابل للأشتعال.

03

المميزات

الإستهلاك

ويعتمد ذلك على حالة السطح وينصح بدهان وجهين على الأقل.

حالة السطح

يجب أن يكون السطح نظيف وخالي تماماً من الأتربة والشحوم والعوالق مع مراعاة ترطيب الخرسانة بالمياه قبل الدهان.

يتم تقليب العبوة جيداً للحصول على قوام متجانس.

التطبيق

بالفرشاة، الرولة أو مسدس الدهان.

- يدهن وجه تحضيرى من (أكوابيتومين آر) أو (أكوا بيتومين ديليو) المخفف بالماء لتقليل درجة أمتصاص السطح ولسد المسام ويترك ليحفظ تماماً.
- يتم دهان وجه أو أكثر من (أكوابيتومين آر) حسب الضروره ويفضل أن يكون الدهان في اتجاه عمودى على الوجه الأول وبنسبة تخفيف لاتزيد عن 20% للوجه الثانى.

04

التطبيق

التخفيف

- الوجه الأول 1 بيتومين : 1 ماء (يتم التخفيف بنسبة 1:1)
- الوجه الثاني :20% ماء (يتم التخفيف بنسبة 20%)

اللون	سائل بني غامق يتحول الى أسود بعد الجفاف
المحتوى الصلب	55% من الوزن
زمن الجفاف الابتدائي	60 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	6 ساعات
الكثافة 20°م	0.02 ± 1 كجم/لتر
معدلات الفرد	<ul style="list-style-type: none">الوجه الأول 350 جم/م²الوجه الثاني 200 جم/م²
التعبئة	بستلة 12 كجم برميل 180 - 200 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	يخزن في مكان جاف في درجة حرارة لا تزيد عن 45°م

05

البيانات الفنية

06

تعليمات الأمان

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة AQUA BITUMEN R باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر