

دهان بيتوميني مؤكسد سريع الجفاف للاستعمال على البارد.

01

التوصيف

- عازل للمياه لجميع المنشآت الخرسانية والخشبية والحديدية المعرضة للعوامل الجوية.
- وقاية الأساسات والمنشآت تحت سطح المياه .
- مقاومة صدأ الحديد بالمنشآت المعدنية.

02

الإستعمالات

حالة السطح

يجب تنظيف السطح جيداً قبل الإستخدام.

التحضير

يتم الدهان بالفرشاه أو الرولة أو بالرش ويسمح التخفيف بالنفط بحد اقصى 10%.

التطبيق

يعتمد عدد الأوجه ومعدل الإستهلاك على الغرض من الإستعمال والسمك المطلوب
للأسطح الخرسانية يجب دهان وجه تحضيري مخفف بنسبة 15% بالنفط قبل أوجه الدهان المطلوبة

03

التطبيق

الكثافة 20°م 0.05 ± 0.85 كجم/لتر

معدل الإستهلاك 0.3 كجم/م² – سمك 150 ميكرون

نسبة البيتومين 50-60%

التعبئة بستلة 15 كجم برميل 200 كجم

الجفاف النهائي 24 ساعة

المخفف نפט معدني 5-10% إذا لزم

الصلاحية 12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية

التخزين يخزن في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر للشمس والصقيع

04

البيانات الفنية

05

تعليمات الأمان

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة AQUA BITUMEN S باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر