

مستحلب بيتوميني بأساس مائي عازل للرطوبة ومقاوم للأملاح الترية للأستعمال على البارد على الجودة.

01

التوصيف

- عزل الاسطح والحمامات والأساسات والاماكن المعرضه للرطوبه الدائمة.
- عزل البدرومات وخزانات المياه المعرضه لضغط المياه الجوفيه.
- حماية الخرسانات المعرضه لمهاجمة الاملاح تحت سطح التربه.
- ماده لاصقه لألواح الاستيروبورعلى الاسطح الخرسانيه والبلاط.

02

الإستعمالات

- خالي من المذيبات وله قوة التصاق عاليه بالاسطح الخرسانية.
- مقاوم للأملاح والكلوريدات الموجوده بالتربة.
- أقتصادي وله معدلات فرد عاليه وتغطيه ممتازة.
- سريع الجفاف في الظروف المناخيه الملائمة.
- سهل التشغيل ومكون من مركب واحد.
- قابل للتشغيل على الأسطح الخرسانيه الرطوبة بنسبه لا تزيد عن 5%.

03

المميزات

الإستهلاك
ويعتمد ذلك على حالة السطح وينصح بدهان وجهين على الأقل.

04

التطبيق

حالة السطح
يجب أن يكون السطح نظيف وخالي تماماً من الأتربة والشحوم والعوالق مع مراعاة ترطيب الخرسانة بالمياه قبل الدهان.

يتم قلب العبوة جيداً للحصول على قوام متجانس.

التطبيق

بالفرشاة، الرولة أو مسدس الدهان.

- يدهن وجه تحضيرى من (أكوابيتومين دبليو) المخفف بالماء بنسبه متساويه من البيتومين الى الماء وذلك لتقليل درجة أمتصاص السطح ولسد المسام ويترك ليجف تماماً.
- يتم دهان وجه أو أكثر من (أكوابيتومين دبليو) حسب الضروره ويفضل أن يكون الدهان في اتجاه عمودي على الوجه الأول وبنسبة تخفيف لا تزيد عن 20% للوجه الثاني.

التخفيف

- الوجه الأول 1 بيتومين : 1 ماء (يتم التخفيف بنسبة 1:1)
- الوجه الثاني :20% ماء (يتم التخفيف بنسبة 20%)

اللون	سائل بني غامق يتحول إلى أسود بعد الجفاف
المحتوى الصلب	45% من الوزن
زمن الجفاف الابتدائي	60 دقيقة
الوقت بين تطبيق الواجهة	120 دقيقة
الكثافة 20°م	0.05 ± 1 كجم/لتر
معدلات الفرد	<ul style="list-style-type: none">الوجه الأول 350 جم/م²الوجه الثاني 200 جم/م²
التعبئة	بستلة 12 كجم برميل 180 - 200 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	يخزن في مكان جاف في درجة حرارة لا تزيد عن 45°م

05

البيانات الفنية

06

تعليمات الأمان

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة AQUA BITUMEN W باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر