

دهان أسمنتي بوليمري معدل لحماية المنشآت مكون من مركبين، فهو يجمع بين الخاصية البلورية لسد وغلق المسام بالإضافة لإحتوائه على البوليمرات التي تحسن المقاومة لنفاذية الغازات الضارة والكلوريدات

01

التوصيف

دهان للحماية عازل للمنشآت الداخلية والخارجية في التطبيقات التالية:

02

الإستعمالات

- خزانات المياه وحمامات السباحة.
- الحوائط البحرية و المشايات والممرات.
- واجهات المنشآت و البلكونات والكوابيل.
- الخرسانة المعرضة للكلوريدات أو أجواء الكبريتات.

03

المميزات

- مركبات سابقة التجهيز بدون إضافة للماء.
- يمكن تطبيقه بالفرشاة أو الرولة أو الرش.
- قوة تماسك ممتازة بالأسطح المجهزة.
- معدل تغطية جيد و ومنفذ للبخر.
- يعمل بالخاصية البلورية لغلق المسام.
- مقاومة جيدة للإحتكاك والبرى وغير سام.
- يحسن المظهر المعماري للخرسانة والمباني الحجر و يمكن تطبيقه على الخرسانة الغير جافه.

04

التطبيق

حالة السطح

يجب أن تكون قوية ومتماسكة ونظيفة وخالية من الجزيئات الحرة والرملية ، يجب إزالة أي طبقات أو لباني الأسمنت.

الخلط

ضع ثلاثة أرباع مركب "أ" السائل في وعاء الخلط ثم أضف مركب "ب" البودرة أثناء التقليب يجب إستعمال التقليب الميكانيكي بإستعمال الخلاط الكهربى. أضف الكمية المتبقية من السائل وإخلط لمدة 3 دقائق إضافية.

زمن صلاحية التشغيل (20°م)

يخلط مركب "أ" في وعاء نظيف ثم أضف مركب ب مع التقليب ميكانيكيا لمدة 3 دقائق على الأقل . إنتظر بعد الخلط لمدة دقيقتان لتسمح للهواء بالخروج.

التطبيق

يمكن التطبيق بواسطة البروة أو فرشاة من البلاستيك الخشن أو بالرش، يتم تنفيذ أول طبقة بينما لا يزال السطح في حالة التشبع الجاف وأتركها لتتصلد 4-6 ساعات، يتم تطبيق الطبقة الثانية مباشرة بعد تصلد الطبقة الأولى.

اللون	رمادي
الكثافة 20°م	مركب "أ+ب" 2 كجم/لتر
التعبئة	مجموعة (بودرة+سائل) ▪ مركب "أ+ب": 25 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف

05

البيانات الفنية

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة AQUA MASTER 640 باللغة الإنجليزية.

07

ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر