

مستحلب سائل عالي المرونة من مادة الأكريليك، لتكوين بعد الجفاف غشاء مرن للعزل ضد الماء وبخار الماء لمختلف التطبيقات بطريقة بسيطة.

01

التوصيف

- في الأرضيات أسفل أو أعلى طبقة المونة لتحقيق غشاء عازل ضد الرطوبة.
- للأسطح الراسية والافقية كنظام عزل رئيسي على الخرسانة أو البلاط.
- للحمامات والمناطق المبللة.
- لمناطق تصنيع الأغذية.
- للبلكنات وأحواض الزهور.
- مناسب لعزل اسطح جمالونات الهناجر، المستودعات، المخازن والمصانع.

02

الإستعمالات

- سهولة الاستعمال للمادة من مركب واحد.
- ذات أساس مائي مما يتيح التطبيق على المناطق الرطبة.
- عالية المرونة وقابلة للتمدد مما يتيح لها إمكانية تجسير الشروخ.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية وللأشعة فوق بنفسجية.
- سريعة الجفاف بعد ساعة من التطبيق.
- قابلية عالية للترابط مع العديد من الأسطح الخرسانية والمونة والطوب والأخشاب.

03

المميزات

## الجرعة

- للمناطق الصغيرة والمتوسطة 0.8-1.0 كجم/م<sup>2</sup> (وجهان).
- للمناطق الكبيرة (مع استخدام شبكة تسليح من الفيبر) 1.2-1.4 كجم/م<sup>2</sup>.

## التطبيق

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون نظيف وخالي من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة.
- المادة جاهزة للإستعمال ، تقلب جيداً قبل التنفيذ مباشرة.
- يتم عمل طبقة من المادة مخففة بنسبة 25% ماء بالفرشاة أو الرولة كدهان تحضيرى برايمر.
- يتم تطبيق طبقة غنية بالمادة فوق طبقة البرايمر.
- للمساحات الكبيرة يتم التسليح بتثبيت شبكة الألياف داخل طبقة الأساس وهي لاتزال طرية ويتم التأكد من أن الشبكة مثبتة بالكامل وعدم وجود هواء محبوس أسفلها.

04

التطبيق

اللون	أبيض (ألوان حسب الطلب)
الكثافة 20°م	1.3 كجم/لتر
التعبئة	عبوة 4 و15 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

05

## البيانات الفنية

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

## تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة AQUA PROOF UV باللغة الإنجليزية.

07

## ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02  
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،  
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر