

ماستر فلक्स كيو 1

مادة ملىء للفواصل، مركب أحادي من البولي يوريثان يتصلد تحت تأثير رطوبة الهواء.

01

التوصيف

يتمتع بخاصية قوة الإلتصاق على معظم المواد لذا فهو يستعمل عامة في ملىء الفواصل بالمنشآت الخرسانية والمباني مثل:

02

الإستعمالات

- البلاطات الخرسانية.
- حول النوافذ.
- على الأسطح والتراسات.
- الحوائط الساندة وال دراوى والأسوار.
- بين العناصر سابقة التجهيز.
- خزانات مياه الشرب.

- سهولة التطبيق وإقتصادى.
- له نظام ممتاز بدون برايمر لمعظم المواد.
- معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية.
- مقاومة جيدة للميكروبات والماء المالح.
- مقاومة جيدة للمواد الكيماوية.
- لا يسيل في الفواصل الرأسية والأفقية في الأسقف.
- آمن عند استخدامه ملاصقاً لمياه الشرب.
- مقاوم لتأثير مياه الصرف الصحي.

03

المميزات

بيانات التطبيق

- أقل عمق للفواصل 8 مم
- أكبر عرض للفواصل 40 مم
- نسبة العمق: العرض للفواصل حتى 10 مم = 1:1.
- نسبة العمق: العرض للفواصل أكبر من 10 مم = 1:2.

04

التطبيق

الإستخدام

إستعمل ماستر فلक्स كيو 1 مباشرة من الخرطوشة أو العبوة بمسدس لاصق المناسب.

الحشو الخلفي

الحشو الخلفي عبارة عن بولي إيثيلين المضغوط.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من أي بقايا زيوت أو أي جزيئات سائبة ملتصقة.

اللون	رمادي، أبيض، أسود، بيج
الكثافة 20°م	1.2-1.3 كجم/لتر (طبقاً للون)
زمن الجفاف	1-1.5 مم/24 ساعة (تبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة)
التعبئة	خرطوشة 600 ملي
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف

05

البيانات الفنية

06

تعليمات الأمان

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة MASTER FLEX Q1 باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر