

إيبو-ماستر 50

مركب إيبوكسي شفاف عالي الجودة، خالي من المذيبات، ذو مقاومة عالية للكيمائيات، متعدد الأغراض.

01

التوصيف

- يستخدم كدهان حماية لجميع الأسطح الخرسانية والخشبية.
- يستخدم للـ الشروخ العريضة وتزريع الأشجار.
- يستخدم في عمل المونة الإيبوكسية ذات مقاومة عالية للأحمال والإحتكاك والبري.

02

الإستعمالات

- مقاومة عالية للأحمال والكيمائيات.
- لا يحتوي على مذيبات وسريع الجفاف.
- سهل التطبيق ومقاومة للإحتكاك والبري.

03

المميزات

الجرعة

- معدل الإستهلاك
- طبقة الدهان الأولى 0.3 كجم/م²
- لطبقات الدهان التالية 0.25-0.4 كجم/م²
- للمونة الإيبوكسية 0.7 كجم/م² سمك 4مم.
- نسبة الخلط أ=1 : ب=2 بالوزن.

التطبيق كدهان

- يتم تنظيف السطح جيداً من الشحوم والزيوت والأتربة.
- يجب ان لا يزيد مستوى الرطوبة عن 5%.
- يتم خلط المركب (أ) مع مركب (ب) وتقليبه ميكانيكياً للوصول لقوام متجانس.
- يتم دهان السطح بالفرشاه أو الرولة أو مسدس الرش.
- أقصى مدة إنتظار بين طبقتي الدهان هي 48 ساعة.

التطبيق كمونة إيبوكسية

- يتم دهان طبقة تحضيرية من المنتج
- يتم خلط المركب (أ) مع مركب (ب) وإضافة مواد مالئة (Filler) وتقليبه ميكانيكياً للوصول لقوام متجانس.
- يتم فرد المونة الإيبوكسية حسب الطلب.

04

التطبيق

البيانات الفنية

05

اللون	شفاف
نسبة المواد الصلبة	100%
نسبة الخلط	أ=1 : ب=2
زمن الجفاف الابتدائي	8 ساعات
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
فترة التصلد الكامل	7 أيام
الكثافة 20°م	1.11 كجم/لتر
مقاومة الإنضغاط	500-1000 كجم/سم ²
مقاومة الإنحناء	200-400 كجم/سم ²
التعبئة	مجموعة أ+ب 3 كجم أو مجموعة أ+ب 10 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية.
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع.

تعليمات الأمان

06

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

ملاحظات

07

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة EPO-MASTER 50 باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر