

إيبو-ماستر 66 بي يو

دهان نهائي مرن متعدد الألوان من مركبين أساسه راتنج البولي يوريثان ويحتوي على المذيبات

01

التوصيف

- دهان نهائي للأسطح الخرسانية وأسطح البياض الأسمنتي والأسطح الحديدية والخشبية والأسمنتية المعرضة لتأثير المياه والرطوبة والعوامل الجوية والمواد الكيماوية والبري والاحتكاك والإجهادات الميكانيكية مثل حوائط وأرضيات المصانع الكيماوية ومصانع الغزل والنسيج والورش ومصانع الأغذية والأدوية و المغاسل والمخازن والجراجات ومحطات الطاقة النووية والسلام و المستشفيات وخزانات مياه الشرب وغيرها.
- يستخدم النوع الملون لحماية مواسير بي في سي لمقاومة الظروف الجوية والاشعة فوق البنفسجية.
- دهان نهائي لغرف العمليات والمرافق بالمستشفيات.

02

الإستعمالات

- مقاومة عالية للأحمال والكيماويات.
- سهل التطبيق ومقاوم للرى والإحتكاك.
- سريع الجفاف وملون.

03

المميزات

04

التطبيق

معدل الإستهلاك النظري	لطبقة سمك 100 ميكرون هو 230 جم / م ² للوجه الواحد
نسبة الخلط	مركب "أ=8" : "ب=1"
فترة التشغيل	4 ساعات (تقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة)
زمن الجفاف الإبتدائي	ساعتان
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
فترة التصلد الكامل	7 أيام
زمن دهان الوجه التالي	12-24 ساعة
أقل درجة حرارة للتشغيل	8°م

الإستخدام

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة.
- يفضل دهان وجه تحضيرى من **اييو-ماستر بي 100** على الاسطح الخرسانية ومن **اييو-زينك** على الاسطح الحديدية وذلك قبل دهان **اييو-ماستر 66 بي يو**.
- يتم خلط المركبين "أ" و "ب" خلطاً جيداً باستخدام خلاط بطى (300 لفة/دقيقة بحد اقصى).
- يتم الدهان باستخدام الفرشاة أو الرولة أو بالرش
- يمكن دهان وجه واحد أو أكثر من **اييو-ماستر 66 بي يو** حسب الطلب على أن تترك فترة زمنية بين الأوجه المتتالية لا تقل عن 12 ساعة عند درجة حرارة 25°م.
- للحصول على سطح مقاوم للإنزلاق يُرش على الوجه التحضيرى أو على أول وجه طبقة رمال نظيفة (قطر 0.2-0.7 مم بمعدل 1 كجم/م²)، ثم يدهن الوجه النهائي من **اييو-ماستر 66 بي يو** (بمعدل 400-800 جم/م²).

اللون	رمادي, اخرى حسب الطلب
الكثافة	74% ± 1%
الكثافة	0.02 ± 1.31 كجم/لتر
التعبئة	مركب "أ+ب": عبوتان: 4.5 كجم ▪ عبوة أ 0.5 كجم ▪ عبوة ب 4 كجم
الصلاحية	24 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

05

البيانات الفنية

06

تعليمات الأمان

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة EPO-MASTER 66PU باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر