

إيبو-ماستر 70 إس إل

مادة إيبوكسية مرنة مكونة من ثلاثة مركبات خالية من المذيبات لإعطاء أرضيات ملونة ذاتية التسوية أساسها إيبوكسي راتنجي.

01

التوصيف

يستعمل للحصول على أرضيات ذاتية التسوية بدون فواصل بسماك 1.5-4.0 مم على الأرضيات الصناعية المعرضة للأحمال الثقيلة نسبياً مثل:

02

الإستعمالات

- مصانع الأغذية والأدوية والكيماويات.
- محطات الكهرباء والمياه.
- المعامل والغرف المعرضة للأشعة.
- المعارض وغرف العرض والتدريب.
- الأسطح الصلدة مثل الخرسانات والملونة.

- سهولة وسرعة في التطبيق.
- خالي من المذيبات ولا يشكل خطورة من الحريق.
- قوة ترابط عالية مع الأسطح التحتية.
- قوة ضغط عالية ويمكن تطبيقه بدون فواصل.
- عمل كعازل للمياه والسوائل.
- مقاومة عالية للكيماويات وسهل التنظيف.

03

المميزات

نظام الدهان

- طبقة برايمر: إيبو-ماستر بي 100 مركب "أ+ب" الاستهلاك حوالي 0.2-0.3 كجم/م² حسب حالة السطح.
- الطبقة ذاتية التسوية: إيبو-ماستر 70 إس إل "مركب أ+ب+ج" لسماك 1-4 مم بمعدل 1.95 كجم/م² لكل 1 مم.

04

التطبيق

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الدهون والشحوم وأي جزيئات حرة ملتصقة.

الخلط

أولاً يقلب مركب "أ" جيداً قبل الخلط ثم أضف مركب "ب" وقلب الخليط ميكانيكياً لمدة 2-3 دقائق للحصول على خليط متجانس ثم أضف مركب "ج" تدريجياً أثناء الخلط واخلط لمدة 3 دقائق إضافية بسرعة بطيئة.

التطبيق

- نسبة الخلط: مركب "أ=2" : "ب=1" : "ج=3"
- صب إيپو-ماستر 70 إس إل على الأرضية المدهونة بالرايمر ووزع بانتظام باستخدام بروة مسننة من المطاط أو الصلب ذات سنون بسلك 6-7 مم . الحواف يتم تطبيقها باستخدام بروة مسننة سن سلك 4-5 مم.

اللون	رمادي (الوان أخرى حسب الطلب)
الكثافة 20°م	مركب "أ+ب+ج" ~ 1.95 كجم/لتر
التعبئة	▪ عبوات "أ+ب" 15 كجم ▪ عبوات "ج" 15 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	يخزن في جو جاف وفي الظل درجة حرارة 5-30°م

05

البيانات الفنية

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة EPO-MASTER 70SL باللغة الإنجليزية.

07

ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر