

معجون إيبوكسي ذو كفاءة لصق عالية للملء المسامات، وعمل طبقات إيبوكسية ناعمة كأساس للدهانات الإيبوكسية

01

التوصيف

- معجون لاصق ولتسوية أسطح الخرسانة، الحجر، أعمال البياض، الحديد، الألومنيوم.
- الترميمات العادية للخرسانة.
- لاصق لقطع الخرسانة سابقة الصب.
- ملء الشروخ وتجهيز أسطح الخرسانة.
- لصق البلاط وماليء للكراميس.

02

الإستعمالات

- سهولة التنفيذ.
- مناسب للأسطح الجافة والرطبة.
- مناسب للأسطح الأفقية والرأسية.
- ذو خواص ميكانيكية جيدة.
- مقاوم للأحتكاك والصدمات.
- خالي من المذيبات.

03

المميزات

تجهيز السطح

يجب أن يكون عمر الخرسانة بين 3-6 أسابيع.

يتم إزالة المواد العالقة والضعيفة يدوياً أو ميكانيكياً.

الخلط

نسبة الخلط مكون (أ) : مكون (ب) = 1 : 2

معدل الإستهلاك = 1.7 كجم للمتر المربع سمك 1 مم

يخلط المركبين (أ+ب) لمدة دقيقتين بإستخدام خلاط كهربائي ببطء حتى الحصول على القوام المتجانس.

04

التطبيق

بيج	اللون
0.05 ± 1.7 كجم/لتر	الكثافة 20°م
45 نيوتن/مم ²	إجهاد الشد 1.17-23°م
مجموعة 4 كجم، 15 كجم	التعبئة
24 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في جو جاف في (م 5-25)	التخزين

05

البيانات الفنية

- احتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.


06

تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة EPO-MASTER PUTTY باللغة الإنجليزية.

07

ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر