

إيبو-ماستري ديليو

دهان إيبوكسي من مركبين، خالي من المذيب، غير سام ذو خواص ميكانيكية وكيميائية عالية.

01

التوصيف

يستخدم كدهان في ظروف الخدمة الشاقة للخرسانات والأرضيات الخشبية والمباني المعدنية المعرضة للمواد الكيماوية.

02

الإستعمالات

صالح للإستخدام في الأسطح الملامسة لياه الشرب وفي مصانع إنتاج المواد الغذائية والصناعات الدوائية.

- صالح لمائة الشرب وسهل التنظيف، قوي ذو سطح تشطيب لامع.
- غير سام، صالح للملامسة الأغذية
- له خواص ميكانيكية عالية
- له القدرة على تغطية الشروخ الدقيقة
- عالي المقاومة للعديد من المواد الكيماوية وللأبخرة المسببة للصدأ

03

المميزات

الجرعة

- (1=أ) : (ب=4) بالوزن
- الإستهلاك النظري (لسمك جاف 200 ميكرون) حوالي 0.32 كجم/م².
- معدل الإستهلاك 4-5 م²/كجم حسب حالة السطح.

04

التطبيق

تحضير السطح

- لأسطح الخرسانية يجب أن تكون جافة، نظيفة وخالية من أي أجزاء غير متماسكة.
- الأسطح المعدنية يتم تنظيفها عن طريق الترميل، التخشين أو أي وسيلة فعالة أخرى للتأكد من عدم وجود أي آثار صدأ.
- يجب دهان الأسطح المعدنية بدهان إيبو-زينك.

الخلط

إستعمل خلاط كهربائي في تقليب مركب "أ" ثم أضف مركب "ب" وإخلطهم جيداً حتى الحصول على القوام المتجانس.

التطبيق

- باستخدام الرش أو الرولة أو الفرشاة.
- يتم تطبيق الطبقة الأولى بفرشاة خشنة أو رولة للحصول على سمك منتظم مستمر.
- يتم تطبيق الوجه الثاني من المادة حسب الوقت المحدد بين أوجه الدهان للحصول على أفضل تماسك بين طبقات الدهان.

وقت الجفاف قبل إعادة الدهان

لحد الأدنى 18 ساعة ، الحد الأقصى 5 أيام

زمن تشغيل العبوة في 23°م

40 دقيقة

| | |
|----------|---|
| اللون | رمادي - أبيض |
| الكثافة | 0.06 ± 1.57 كجم/لتر (20°م) |
| التعبئة | مركب "أ+ب" عبوة: 10 كجم |
| الصلاحية | 12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية |
| التخزين | في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة |

05

البيانات الفنية

06

تعليمات الأمان

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة EPO-MASTER PW باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر