

كيو-جراوت إم سي

خرسانة عالية التشغيلية تحتوى على أحجام صغيرة من الركام . عالية الإجهاد مناسبة للأجواء الحارة.

01

التوصيف

تستخدم في أعمال إصلاحات الخرسانة للأحجام الكبيرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها بطرق الإصلاح التقليدية.

02

الإستعمالات

- مركب واحد ولا يحتاج إلا إضافة الماء فقط.
- إقتصادى وسهل في التطبيق.
- قوة إلتصاق عالية دون إنكماش.
- الحصول على إجهادات عالية مبكرة.
- مقاومة عالية لدرجات الحرارة المنخفضة.

03

المميزات

الخلط

- 2-2.1 لتر ماء على شيكارة 20 كجم. أو 10-10.5% من وزن الشيكارة.
- يتم تقليب الشيكارة على الناشف لمدة 3 دقائق قبل إضافة الماء.
- يتم الخلط بالماء مع التقليب للحصول على القوام المتجانس.
- ينصح بإضافة 1.5-1.6 لتر ماء في البداية ثم يتم التقليب وبعد ذلك يتم إضافة الماء المتبقى مع إعادة التقليب.

04

التطبيق

اللون

رمادي

الكثافة

~ 2400 كجم/م³ (20°م)

التعبئة

شيكارة 20 كجم

الصلاحية

12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية

التخزين

في مكان جاف بعيداً على التعرض المباشر لأشعة الشمس

05

البيانات الفنية

06

تعليمات الأمان

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة Q-GROUT MC باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر