

## كيو-تايل جراوت

مادة إسمنتية غير قابلة للإنكماش عبارة عن مسحوق ناعم، والذي يتطلب فقط إضافة ماء للحصول على معجون ناعم مناسب لحقن (ملء) فواصل السيراميك والأعمال المشابهة. متوفر في صورة مسحوق.

01

### التوصيف

مسحوق غير منفذ للماء مناسب للماء عراميس البلاطات في:

- المطابخ و الحمامات.
- حمامات السباحة.

02

### الإستعمالات

- سهل التطبيق وذاتي المعالجة.
- غير منفذ للماء.
- مناسب لكل من التطبيق الداخلي والخارجي.
- غير سام ولا يحتوي على أى مواد ضارة.
- خالى من الكلوريدات.
- تم التصنيع ليتوافق مع ظروف التطبيق في الشرق الأوسط.

03

### المميزات

### الجرعة

معدل الإستهلاك الفعلي حسب الشكل والحجم والمسافة بين بلاط السيراميك - المعدل التقريبي حوالي 0.25 كجم/م<sup>2</sup>.

### الخلط

- كيو-تايل جراوت يتم توريده في صورة مسحوق والذي يتطلبه فقط إضافة الماء.
- أضف 4 كجم من كيو-تايل جراوت إلى 1-1.2 لتر ماء نظيف وأخلط حتى تحصل على قوام متجانس، ناعم، سهل في التطبيق وخالي من الكتل العجينية. في حالة 25 كجم أشف 6.25-7.5 لتر ماء نظيف ودعه 5 دقائق جاف.

### التطبيق

- طبق في الأماكن بين بلاطات السيراميك بإستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مرنة، طبق للمعجون في الفواصل وحول الحواف
- يتم إزالة مادة الحقن الزائد من على سطح البلاطات بقطعة قماش جافة.
- عند إكمال عملية الحقن قم بمسح البلاطات بقطعة قماش جافة

### زمن التشغيل

حوالي 100 دقيقة عند 20°م و 45 دقيقة عند 35°م

04

### التطبيق

اللون	الألوان القياسية: أبيض، رمادي (ألوان أخرى حسب الطلب)
الكثافة 20°م	2 كجم/لتر
التعبئة	عبوة 5 و 25 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

05

## البيانات الفنية

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

## تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة Q-TILE GROUT باللغة الإنجليزية.

07

## ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02  
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،  
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر