

# إيبو-ماستر زد 1

برايمر من مركبين أساسه زنك ريتش إيبوكسي سريع الجفاف، عالي الجودة.

01

التوصيف

يستخدم كدهان حماية ضد صدأ الحديد ويستخدم كبرايمر للعديد من دهانات الحماية للمنشآت المعدنية

02

الإستعمالات

- تماسك ممتاز مع حديد التسليح والخرسانة.
- سهل الإستخدام، عبوات سابقة الوزن.
- خصائص عالية لمنع الصدأ.
- مقاومة ممتازة ضد الماء والعوامل الجوية والإحتكاك.

03

المميزات

## الجرعة

- نسبة الخلط: أ=5 : ب=1 بالوزن
- الإستهلاك: سمك الطبقة الجاف النظري ل 100 جم/م<sup>2</sup> هو 25 ميكرون.

## تحضير السطح

يجب إزالة جميع الزيوت والشحوم المترسبه وأن يكون السطح نظيفاً تماماً.

## التطبيق

بالرش أو بالرولة أو بالفرشاة الخشنة.

## الخلط

يتم تقليب مركب "أ" جيداً والتأكد من تقليب الأجزاء المترسبة ثم إضافة المركب "ب" والتقليب حتى الحصول على قوام متجانس.

## زمن الإنتظار بين التطبيق

بين إيبو-ماستر زد 1 والدهانات الفوقية الأخرى لا يقل عن 100 دقيقة

## شروط هامة

- الحد الأدنى لدرجة حرارة الحديد عند الدهان 10°م.
- لا يتم تعريض البرايمر الى الماء، المواد الكيماوية والقوى الميكانيكية قبل إنهاء المعالجة.

04

التطبيق

اللون	رمادي
الكثافة	1.78 كجم/لتر (20°م)
مركب أ+ب	
التعبئة	▪ مجموعة 5 كجم ▪ مجموعة 20 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

05

## البيانات الفنية

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

## تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة EPO-MASTER Z1 باللغة الإنجليزية.

07

## ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02  
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،  
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر