

مستحلب مطاطي يضاف إلى الخلطات الأسمنتية التي يتطلب لها قوة إلتصاق جيدة بالإضافة لكونها عازلة ومقاومة للماء.

01

التوصيف

مستحلب ذو كفاءة عالية يزيد من كفاءة المونة الأسمنتية مثل:

- مونة الترميم والأرضيات التبتين المقاومة للتآكل والري.
- مونة المباني (الحجر والطوب).
- عمال الطرشة والبياض وإصلاح وترميم الخرسانة ومونة لصق البلاط والسيراميك.
- كمونة رابطة بين الخرسانة الجديدة والقديمة.

02

الإستعمالات

يضاف إلى ماء الخلط ليعطيه الخواص الآتية:

- قوة إلتصاق جيدة جداً ومرونة أعلى.
 - زيادة قوة مقاومة التآكل والري.
 - غير سام.
 - تقليل الإنكماش ومقاومة عالية وعزل الماء.
 - زيادة المقاومة للكيمياويات.
- ملاحظة: لا تتحلل (تفقد كونها مستحلب) حتى لو وضعت في ظروف عالية القلوية.

03

المميزات

الجرعة

- عامة يتم التخفيف بنسبة 1:2.5 جزء من الماء وكمادة ربط تستعمل كما هي أو تخفف بنسبة 1:1 جزء من الماء.
- سطح الخرسانة يجب أن يكون سليماً ونظيفاً وخال من أية زيوت أو شحوم أو بقايا حبيبات الأسمنت أو أى أجزاء مفككة.
- بالنسبة للأسطح المسامية يجب أن تشبع بالماء تماماً وتصل إلى درجة السطح الجاف المشبع.

التطبيق

- يضاف أكوا بوند عامة إلى المياه النظيفة المستعملة في الخلط وعند الاستعمال كطرشة لونة البياض يخفف أكوا بوند بالماء بنسبة 1:1 مخلوط بأسمنت طازج ثم تدهن بالفرشاة ثم تطبق المونة بينما المخلوط لم يجف (طرى على طرى).
- ويمكن إضافة مزيد من مادة أكوا بوند إذا لزم الأمر.

04

التطبيق

اللون	أبيض
الكثافة 20°م	0.01 ± 1.01 كجم/لتر
مجموعة	
التعبئة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جراكن: 5 و20 كجم ▪ براميل: 200 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة

05

البيانات الفنية

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فور بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة AQUA BOND باللغة الإنجليزية.

07

ملاحظات