

مونة ترميم وإصلاح للخرسانة تحتوى على سيليكافيوم ومواد عضوية جاهزة للإستخدام

01

التوصيف

- أعمال إصلاح وترميم الطبقات الرقيقة الداخلية والخارجية (الأفقية والرأسية).
- أعمال ترميم الشروخ الشعرية والفراغات الدقيقة.
- أعمال إصلاح النهايات وجوانب الفواصل وتسوية أماكن الإنحناءات في الأسطح الخرسانية.

02

الإستعمالات

- سهولة الخلط والاستخدام بإضافة الماء فقط.
- ذو قوام متجانس ومقاومة للإجهادات الميكانيكية.
- يمكن إستخدامها بالرش بالطريقة المناسبة.
- غير ضار ولا يحتوى على مواد سامة.

03

المميزات

**الجرعة**  
تضاف المياه بكمية من 4.5–6.5 لتر لكل شبكارة 25 كجم مع إستعمال الخلط الميكانيكى للحصول على القوام المتجانس.

04

التطبيق

### الإستخدام

- يتم إضافة البودرة الى المياه تدريجياً مع التقليب الجيد الميكانيكى.
- رش السطح الخرسانى بالمياه لدرجة التشبع وتركه ليحفظ ثم التطبيق للمونة على السطح.
- بمجرد جفاف المونة يتم تسوية السطح.

اللون	رمادي
الكثافة 20°م	1.9 كجم/لتر
التعبئة	شكائر 25 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

05

## البيانات الفنية

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

## تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة MASTER REPAIR F باللغة الإنجليزية.

07

## ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02  
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،  
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر