

مونة أسمنتية (ضهارة) ملونة، سابقة الخلط، سهلة التشغيل لا تحتاج سوى إضافة الماء، للإكساعات الداخلية والخارجية، ذات نفاذية ممتازة للبخار، وتتمتع بمقاومة عالية للرطوبة ومختلف العوامل الجوية.

01

التوصيف

- اقتصادي التكاليف، سهل التشغيل حيث لا يحتاج سوى الماء
- لا يحتاج لطلاء الواجهة قبل التطبيق
- ثبات قوة اللون
- مقاومة للرطوبة والماء
- نفاذية بخار ممتازة (القدرة على التنفس)
- مانع للشروخ على عكس العجائن الأسمنتية الجيرية العادية

02

المميزات

المظهر	مسحوق بودرة	أبيض/ملون
الكثافة	0.05 ± 1.5	
الخشانات	ناعم - متوسط - خشن	
التغطية	350-450 م ² /طن	
التعبئة	25 كجم	شكاثر ورقية
فترة الصلاحية	12 شهر	غير مفتوح، في العبوة الأصلية.
التخزين	يحفظ على بالته بعيداً عن الصقيع والرطوبة.	

03

المعلومات الفنية

نسبة الخلط	1 ماء : 4 ماستر كلر	~ 6 لتر ماء : 25 كجم
الإستهلاك	2.0-2.5 كجم/م ²	حسب حالة السطح
السلك	2.5-3.5 مم	
الحرارة	5-35 °	
زمن التشغيل	45 دقائق	عند 25 °
زمن الجفاف	6 ساعات	عند 25 °

04

معلومات التطبيق

السطح

- يجب التأكد من نظافة السطح وخلوه من الدهون والزيوت والمحارة الغير مترابطة بالطرق اللازمة.
- يجب أن لا تزيد درجة حرارة السطح عن 35 درجة مئوية ولا تقل عن 5 درجات مئوية.

الخلط

- يتم وضع كمية الماء الموصى بها في وعاء نظيف خالي من أي مواد أخرى، ومن ثم يضاف إليها تدريجياً الخليط الجاف مع الإستمرار في التقليب من 3 - 5 دقائق حتى الحصول على القوام المتجانس والمطلوب للتشغيل.
- يسمح للكميات الصغيرة والأقل من 10 كجم بالتقليب اليدوي، أما الكميات الكبيرة فيجب تقليبها ألياً.
- لضمان جودة ممتازة، ينصح بإبقاء المنتج في وعاء التقليب فترة لا تقل عن 3 دقائق بعد خلطه، لإتمام عملية تخمير المونة مع الماء.

التطبيق

- يتم إضافة الخليط إلى السطح المجهز لإستخدام سكينه (بروة) وذلك بشرط أن لا تزيد السماكة عن 3 مم للطبقة الواحدة، وبعد 3 دقائق يتم تخشين المادة من خلال مسحها بشكل عامودي أو رأسي بالسكينه المطاطية لتشكيل الخطوط المراد إظهارها.
- يجب إستخدام المنتج في وقت أقصاه 45 دقيقة بعد عملية الخلط بالماء، وفي حالة حدوث جفاف مؤقت للمنتج لا ينصح بإضافة أي مقدار إضافي من الماء وإنما إعادة التقليب مره أخرى سيعيد للمنتج القوام المناسب.
- الجفاف النهائي للطبقة الواحدة (حوالي 6 ساعات)، يجب عدم إضافة أي مواد أخرى أو دهان الحماية قبل 24 ساعة من تطبيق أخر طبقة.

