

Sikadur® - 41 CF

سيكا ديور® - ٤١ سي أف

وصف المادة

سيكا ديور®- ٤١ سي أف مونة ترميم إيبوكسية خالية من المذيبات من ٣ مركبات ذات قوام إنسيابي تركيبها الأساسي عبارة عن إتحاد بين إيبوكسي راتنج وأنواع مختارة من ركام الكوارتز .

الإستعمالات

- مونة ربط ومونة إصلاح وترميم للخرسانة ، الحجارة ، المونة ، الحديد ، الخشب .
- ملء الثقوب الرأسية والأفقية (على الأسقف) .
- مونة إصلاح وترميم لحواف وأركان فواصل الخرسانة التالفة والطرق الخرسانية .
- للربط الإنشائي للوصلات والفواصل

المميزات

- سيكا ديور®- ٤١ سي أف متوفر في ثلاث درجات من حيث سرعة الشك العادي (NP) ، السريع (RP) البطيء (LP) وهو يتميز بالخواص التالية :
- سريع التصدد تبعاً للدرجات المستعملة .
- قوة ومقاومة ميكانيكية عالية .
- مناسب للأسطح الجافة والرطبة .
- متصلده وشكه لا يتأثر بالرطوبة العالية .
- مقاومته عالية لمعظم الزيوت ، الأحماض ، القلويات ، مياه البحر ، الصرف الصحي ...إلخ .
- لاصق جيد للخرسانة

التطبيق والإستخدام

التغطية :

- ٢ م ١ : تقريباً ٢ كجم (سمك ١ مم)

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح قوية ومتماسكة ونظيفة وخالية من الجزيئات الحرة والرميلة .

الخط :

- أخلط مركبي (أ + ب) لمدة ٢ دقيقة بإستعمال مروحة التقليب متصلة بخلاط كهربى ذو سرعة بطيئة ثم أضف مركب (ج) واستمر فى التقليب حتى يتجانس الخليط .

التطبيق :

- إستخدم الخليط مباشرة على السطح المجهز بإستعمال سكين المعجون أو البروة أو باليد مع إستعمال القفازات . عند التطبيق على الأسطح الرطبة يجب أولاً وضع لبرايمر المكون من مركب (أ + ب) من المونة .

البيانات الفنية

اللون	رمادى للخليط
الكثافة (20°م)	مركب (أ) أبيض ، مركب (ب) أسود
التعبئة	مركب (أ+ب+ج) ٢ كجم / لتر وحدات عيوه ١٠ كجم (مركب أ + ب + ج)
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **احتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية** : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- **النقل** : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٣ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com